

Reparatur von Fehlstellen in Werksumhüllungen aus PE, PP, EP, PUR - Polyurethan-Spachtelmasse

Reparatur von Fehlstellen in der werksseitigen Beschichtung (PE, PP, EP, PU) mit selbsttätig schnellhärtender Zweikomponenten-Polyurethan-Spachtelmasse in Kartuschen-Konfektionierung (DENSOLID®-FK2 C oder gleichwertig).

Aushärtungszeit bei 20°C bis zur möglichen Grabenverfüllung: ca. 2-Stunden
Schichtdicke der Reparaturbeschichtung: min. 2 mm über Stahl

Verarbeitung gemäß Verarbeitungsempfehlung des Herstellers.