

PALIMEX®-HT Primer



Информация о продукте



Особые преимущества:

- ✓ Прекрасное сопротивление катодному отслаиванию.
- ✓ Для стальных и других металлических поверхностей.
- ✓ Легко наносится и быстро сохнет.
- ✓ Совместима с заводскими покрытиями из ПЭ, ПП, НЭП, ПУ, битумной эмали и битума.
- ✓ Для нанесения роликом или кистью.

Грунтовка на основе растворителя для лент и ленточных систем PALIMEX®.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание продукта

PALIMEX®-HT Primer наносится на изолируемую металлическую поверхность и соседнее заводское покрытие перед наматыванием лент **PALIMEX®**. Этот продукт является неотъемлемым компонентом **ленточной системы PALIMEX®-880/ -855**. Грунтовка PALIMEX®-HT Primer изготовлена из растворенного в лигроине (бензине) бутилкаучука, а также смолы для **оптимального сцепления** между лентами PALIMEX® и поверхностью.

PALIMEX®- HT Primer значительно улучшает сопротивление катодному отслаиванию и прочность на отслаивание

ленточной системы PALIMEX® как на металлической поверхности, так и на заводском покрытии.

Кроме того, грунтовку PALIMEX®-HT Primer можно использовать в качестве временной антикоррозионной защиты подвергнутых пескоструйной обработке поверхностей от налета ржавчины.

Перед нанесением грунтовки PALIMEX®-HT Primer необходимо очистить поверхность (класс чистоты ST2 или SA2,5 по стандарту ISO 8501-3) и высушить ее.

PALIMEX®-HT Primer можно наносить кистью или малярным роликом.

PALIMEX®-HT Primer отличается высоким смачиванием поверхности и коротким временем высыхания. Для тонкослойного покрытия удельный расход составляет всего прибл. 0,2 л/м².

В зависимости от температуры окружающей среды, движения воздуха и влажности воздуха время высыхания составляет от 5 до 10 минут.

Нанесение продукта: необходимо соблюдать приведенную отдельно рекомендацию по нанесению **PALIMEX®-880/ -855**.

Типичные характеристики продукта

Характеристики	Ед. измерения	Типичные значения	Метод испытаний
Растворитель	-	бензин	-
Плотность	+23°C/+73°F	0,79	DIN 51757
Содержание твердых частиц	в % от веса	30	ISO 1515
Содержание ароматических углеводородов	в % от веса	<0,0005	-
Время высыхания при нанесении вручную ¹⁾	мин. (прибл.)	от 5 до 10	-
Максимальное время ожидания до нанесения ленты PALIMEX®	ч	<8	-
Расход	л/м ²	0,2	-
Температура эксплуатации	°C (°F)	от -60 до +50 (от -76 до +122)	-

¹⁾ Зависит от температуры, влажности, движения воздуха и температуры поверхности трубы.

Форма поставки и упаковка

Упаковка	Ёмкость [л]	Вес брутто [кг]
по 4 банки в картонной коробке	1	0,92
Металлическое ведро	5	4,70
Металлическое ведро	10	8,70

Хранение

Срок хранения **PALIMEX®-HT Primer** в оригинальной упаковке составляет не менее 60 месяцев с даты выпуска.

Температура хранения: от -10°C (+14°F) до +50°C (+122°F).

Хранить в сухом месте в вертикальном положении.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany

Phone: +49 214 2602-0

www.denso-group.com | info@denso-group.com

Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие касающиеся продукта документы составлены исключительно для Вашего удобства. Поскольку многие факторы, касающиеся использования продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и принимает на себя все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном документе информация подлежит использованию в качестве справочного пособия и не является юридически обязывающей. Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания не несет ответственность за некорректное предоставление или непредоставление консультаций.

Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие продукта предусмотренному назначению.

Наши „Общие условия продаж“, представленные на сайте www.denso-group.com, имеют исключительную юридическую силу.

Это перевод оригинальной немецкой Информации о Продукте. В случае каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации данной Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая Информация о Продукте на немецком языке, доступная на сайте www.denso-group.com, являются решающими. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.